



高氯化聚乙烯底漆

欢迎购买我厂高氯化聚乙烯底漆产品。我厂生产的高氯化聚乙烯底漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类高氯化聚乙烯底漆产品全部通过 3C 认证, 各种高氯化聚乙烯底漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

高氯化聚乙烯底漆 (20 公斤油漆一桶, 3-4 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

- 一、组成: 由高氯化聚乙烯树脂、醇酸树脂、增塑剂、体质颜料和有机溶剂组成。
- 二、特性: 该漆具有一定的耐化学品性能, 可低温施工, 干燥快, 施工方便等优点。
- 三、用途: 可用于储罐、桥梁、钢结构表面作防锈底漆。
- 四、技术要求:

项目	指标
漆膜颜色及外观	符合用户颜色要求及色差范围, 漆膜平整无粗粒
固体含量%≥	45
粘度 (涂-4 粘度计) S≥	80
干燥时间 h≤	表干 1, 实干 24
柔韧性 mm≤	2
附着力 (划格法)	与配套漆不分层, 不脱落

五、施工参考

- 1、被涂物表面必须彻底清理干净, 应无油污、水份、尘灰等。该漆可采用空气喷涂或刷涂法施工, 建议喷涂 2 遍。
- 2、施工时用配套稀释剂稀释, 相对湿度大于 70% 的情况下, 应避免施工。
- 3、配套要求: 可选用各种高氯化聚乙烯、防腐漆、清漆等品种配套。(注: 该漆施工粘度较高时, 易出现拉丝现象。)

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)