



高氯化聚乙烯面漆

欢迎购买我厂高氯化聚乙烯面漆产品。我厂生产的高氯化聚乙烯面漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类高氯化聚乙烯面漆产品全部通过 3C 认证, 各种高氯化聚乙烯面漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

高氯化聚乙烯面漆 (20 公斤油漆一桶, 4-5 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

- 一、组成: 由高氯化聚乙烯树脂、醇酸树脂、颜料、增塑剂和有机溶剂等调制而成。
- 二、特性: 具有优良的耐潮性和耐腐蚀性。
- 三、用途: 用于化工设备、机械、管道表面上, 可防止酸碱及其他化学药品的腐蚀。
- 四、技术要求:

项目	指标
漆膜颜色及外观	符合用户颜色要求, 及色差范围
粘度 (涂-4 粘度计) S _≥	60
细度 um _≤	35
固体份% _≥	40
干燥时间 h	表干 0.5, 实干 24
柔韧性 mm	2
冲击强度 kg·CM _≥	30

五、施工参考

- 1、被涂物表面的前道漆应无油污、水份、灰尘等, 多采用空气喷涂法施工, 建议喷涂 3-4 道, 干膜厚度不低于 80um.
- 2、稀释时用专用稀释剂进行稀释, 湿度大于 70%时应避免施工。
- 3、配套要求: 建议在高氯化聚乙烯防腐底漆上面进行施涂 3-4 道防腐面漆。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)