



环氧地坪漆

欢迎购买我厂环氧地坪漆产品。我厂生产的环氧地坪漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类环氧地坪漆产品全部通过 3C 认证, 各种环氧地坪漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

环氧地坪漆 (20 公斤油漆+4 公斤固化剂一组, 4-5 平方/公斤, **销售热线: 18953952255**)

- 一、组成: 由环氧树脂, 颜料, 助剂溶剂、固化剂等组成的双组份漆。
- 二、特性: 底漆封闭性好, 面漆附着力强, 坚固耐磨、耐水、耐油性优异, 能抗酸碱等化学品侵蚀。
- 三、用途: 适用于车间、仓库等地面的保护和装饰, 也可用于建筑物内部的水泥、混凝土表面的保护。
- 四、技术要求:

项目	指标
漆膜颜色及外观	在色差范围内, 漆膜平整光滑
粘度 (涂-4 杯) S _z	底漆, 20 面漆, 60
光泽	面漆半光或有光, 底漆无光
干燥时间 h	表干≤4, 实干≤24, 完全固化 7 天。

五、施工参考

- 1、地面应干燥、清洁、无松散物、油污、凸起等。
- 2、底漆滚涂或刷涂, 面漆滚涂、空气喷漆或刷涂, 中涂漆刮或抹将地面找平。
- 3、施工现场温度应在 5-30℃, 空气相对湿度应低于 85%。
- 4、涂装间隔:

底材温度℃	5	20	30
最短间隔 h	36	24	16
最长间隔	14	5	3

5、适用期 4h.

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)