



环氧红丹防锈漆

欢迎购买我厂环氧红丹防锈漆产品。我厂生产的环氧红丹防锈漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类环氧红丹防锈漆产品全部通过 3C 认证, 各种环氧红丹防锈漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

环氧红丹防锈漆 (20 公斤油漆+3 公斤固化剂一组, 3-4 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

- 一、组成: 由环氧树脂、红丹粉、体质颜料固化剂等组成的双组份漆。
- 二、特性: 漆膜坚韧, 具有优异的附着力, 耐湿热、耐水性及有优良的防锈性能。
- 三、用途: 适用于桥梁、铁塔等钢结构防锈。
- 四、技术要求:

项目	指标
漆膜颜色	桔红色, 色调不定
干燥时间 h, ≤	表干, 5; 实干, 24
柔韧性 mm	1
冲击强度, kg·cm	50
耐水性 (25℃±1℃ 蒸馏水中 24h)	无变化
细度 um≤	50

五、施工参考

- 1、被涂物表面必须干燥清洁, 应无氧化皮, 铁锈油污等。
- 2、底材温度低于露点 3℃或空气湿度高于 85%时, 不宜施工。
- 3、甲组份必须充分搅匀后, 按配比要求将乙组份倒入甲组份中, 充分混合搅拌, 静置熟化 30min, 加入适量配套稀料, 调至施工粘度。
- 4、适用期 4h(25℃)。
- 5、空气喷涂、刷涂或滚涂 (涂装过程中须不断搅拌防止沉淀)。
- 6、复涂间隔:

底材温度℃	5-10	15-20	25-30
最短间隔 h	48	24	12

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)