



# 环氧抗静电漆

欢迎购买我厂环氧抗静电漆产品。我厂生产的环氧抗静电漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类环氧抗静电漆产品全部通过 3C 认证, 各种环氧抗静电漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

环氧抗静电漆 (20 公斤油漆+4 公斤固化剂一组, 4-5 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

一、组成: 由环氧树脂, 导电颜料, 助剂、溶剂、固化剂组成的双组份漆。

二、特性: 防静电。

三、用途: 用作油罐、油舱的涂装。

四、技术要求:

项目	指标
颜色	黑色
粘度 (涂-4 杯) S <sub>z</sub>	底漆: 20 面漆: 60
光泽	面漆半光或有光, 底漆无光。
干燥时间 h	表干≤4, 实干≤24, 完全固化 7 天。

五、施工参考

1、底材必须彻底清理干净, 无油污, 水分等。

2、底材温度必须高于露点 3℃, 温度低于 5℃或湿度大于 85%时不宜施工。

3、甲组份必须充分搅匀后, 搅拌下按配比将乙组份倒入甲组份中, 搅匀, 静置熟化 30min 后, 视涂装方法, 加入适量配套稀释剂, 调至施工粘度。

4、适用期 4h(25℃)

5、空气喷涂、刷涂或滚涂。

6、涂装间隔:

底材温度℃	5	20	30
最短间隔 h	48	24	12
最长间隔 d	12	5	3

六、运输、贮存

1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。

2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)