



环氧沥青底漆

欢迎购买我厂环氧沥青底漆产品。我厂生产的环氧沥青底漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类环氧沥青底漆产品全部通过 3C 认证, 各种环氧沥青底漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。



环氧沥青底漆 (20 公斤油漆+2 公斤固化剂一组, 3-4 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

- 一、组成: 由环氧树脂、煤焦沥青、防锈颜料、溶剂固化剂等组成的双组份漆。
- 二、特性: 防腐性优, 防锈性强。
- 三、用途: 适用于石油管道, 自来水管, 冷却水管道等外壁防腐, 作底漆使用。
- 四、技术要求:

项目	指标
在容器中状态	搅拌后无硬块呈均匀状态
颜色及外观	棕黑色, 漆膜略带刷痕
光泽	无光或半光
干燥时间 h	表干≤4, 实干≤24, 完全固化 7 天。

五、施工参考:

- 1、被涂物表面必须干燥清洁, 无灰尘油污, 氧化皮层等。
- 2、底材温度须高于露点 3℃以上, 当底材温度低于 5℃时, 漆膜坚硬不固化, 不宜施工。
- 3、甲组份充分搅匀后, 将乙组份按要求配比, 搅拌下倒入甲组份中, 搅匀静置熟化 30min 后, 用配套稀料, 调整施工粘度。
- 4、刷涂, 滚涂或空气喷涂。
- 5、适用期 6h(25℃)
- 6、涂装间隔:

底材温度℃	5	50	30
最短间隔 h	36	24	16
最长间隔 d	10	5	2

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着环氧沥青底漆产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)