



脂肪族聚氨酯面漆

欢迎购买我厂脂肪族聚氨酯面漆产品。我厂生产的脂肪族聚氨酯面漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类脂肪族聚氨酯面漆产品全部通过 3C 认证, 各种脂肪族聚氨酯面漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。



脂肪族聚氨酯面漆 (18 公斤油漆+3.6 公斤固化剂一组, 4-5 平方/公斤, **销售热线: 18953952255**)

- 一、组成:由含羟基的丙烯酸树脂, 高耐候颜料、不黄变缩二脲固化剂等组成的双组份漆。
- 二、特性: 漆膜色彩鲜艳, 丰满光亮, 物理性能良好, 抗化学腐蚀性强, 具有优异的保光保色性。
- 三、用途: 广泛用于车辆、桥梁、船舶、机械等作高性能耐候面漆。
- 四、技术要求:

项目	指标
漆膜颜色及外观	符合标准、漆膜平整光滑
细度	≤ 20
粘度 (涂-4 粘度计) S	≥ 40
柔韧性 mm	≤ 1
冲击强度 kg·cm	≥ 50
附着力 级	≤ 2
光泽 (60°C)	≥ 85
干燥时间 h ≤	表干 2 实干 24
耐水性(25±1°C 蒸馏水中浸 40h)	无变化
耐汽油性(航空汽油 120 号 120h)	无变化

五、施工参考:

- 1、将被涂物表面彻底清理干净, 无灰尘、油污、锈蚀等。
- 2、必须按要求比例, 配合使用, 配好后搅拌均匀, 并应在规定的适用期内用完, 以免胶化造成浪费。
- 3、两组份混合后, 静置熟化 30min 左右再进行喷涂, 以空气喷涂为主, 如果环境温度低于 5°C, 可适当延长熟化时间。
- 4、适用期: 6h
- 5、推荐干膜厚度: 40-50um
- 6、当空气湿度大于 85% 时或底材温度低于 3°C 不宜施工。
- 7、组份二, 桶盖必须盖严, 以免胶化变质造成浪费。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着脂肪族聚氨酯面漆产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)