



氯磺化聚乙烯底漆

欢迎购买我厂氯磺化聚乙烯底漆产品。我厂生产的氯磺化聚乙烯底漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类氯磺化聚乙烯底漆产品全部通过 3C 认证, 各种氯磺化聚乙烯底漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等

氯磺化聚乙烯底漆 (20 公斤油漆一桶, 3-4 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

- 一、组成: 由氯磺化聚乙烯、颜料、助剂、溶剂等组成。
- 二、特性: 附着力优, 耐水性, 防腐性能优异。
- 三、用途: 用于贮罐、桥梁、电厂等钢结构及水泥表面作防腐底漆。
- 四、技术要求: HG/T2661-95



项目	指标
在容器中的状态	搅拌后无硬块, 呈均匀状态
流出时间 (涂-4 粘度计) S≥	80
细度 um≤	65
固体含量%≥	30
漆膜颜色及外观	铁红色, 漆膜平整
干燥时间 h≤	表干 0.5, 实干 24
附着力 (划圈法) 级	≤2
柔韧性 mm	1
耐冲击性 kg·cm	50
耐盐水性 4d	不起泡, 不脱落, 不生锈, 允许变色
贮存稳定性 50°C, 15d≥	
沉降程度, 级	4
粘度变化, 级	2
适用期 h	8

五、施工参考

- 1、被涂物表面必须彻底清理干净, 应无油污、铁锈、水份等。
- 2、空气喷涂, 刷涂或滚涂。
- 3、按要求对被涂物表面进行处理。
- 4、涂装间隔:

底材温度°C	5	20	30
最短间隔	12	8	6

六、运输、贮存

1、产品在运输时,应防止雨淋、日光暴晒,避免碰撞,并应符合交通部门的有关规定。

2、产品应存放在阴凉通风处,防止日光直接照射,并隔绝火源,远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施,油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等,避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注:该说明书是我们试验和经验的积累,可作为施工参考,随着产品的不断改进,有关数据随时会改变,恕不另行通知)

