




氯化橡胶漆

欢迎购买我厂氯化橡胶漆产品。我厂生产的氯化橡胶漆全部通过 ISO9001 国际认证,各类氯化橡胶漆产品全部通过 3C 认证,各种氯化橡胶漆质量全面达标,主要产品有民用涂料,工业涂料,防腐涂料,木器家具涂料,建筑装饰涂料等。

 氯化橡胶漆 (20 公斤油漆一桶, 4-5 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

- 一、组成: 由氯化橡胶、增塑剂、颜料等制造而成。
- 二、特性: 膜坚韧, 具有优良的耐候性和耐化学品性。
- 三、用途: 用于船舶、港口设施、化工设备及桥梁等。
- 四、技术要求: HG/T2798-1996

项目	指标
在容器中的状态	搅拌后, 无硬块呈均匀状态。
细度 $\mu\text{m} \leq$	40
施工性	刷涂无障碍
干燥时间 $\text{h} \leq$	实干 6
漆膜外观	正常
遮盖力 $\text{g}/\text{m}^2 \leq$	185
耐弯曲性 mm	10
层间附着力	无异常
耐碱性, 48h	无异常
60°镜面光泽 \geq	70
固体含量 $\% \geq$	45
溶剂不溶物 $\% \leq$	35

五、施工方法

- 1、前道漆膜表面应无油污, 水分及灰尘等, 前道漆膜须保持清洁干燥。
- 2、必须用氯化橡胶专用稀释剂, 调整施工粘度。
- 3、涂装方法: 空气喷涂、刷涂或滚涂, 如需无气喷涂, 应用本厂厚浆型氯化橡胶漆。
- 4、理论涂布率: 膜厚 35 μm , 120-140 g/m^2 。
- 5、建议二道, 膜厚 60-80 μm 。前道油漆: 环氧铁红、环氧云铁防锈漆、氯化橡胶防锈漆等。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着氯化橡胶漆产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)