




氯化橡胶底漆

欢迎购买我厂氯化橡胶底漆产品。我厂生产的氯化橡胶底漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类氯化橡胶底漆产品全部通过 3C 认证, 各种氯化橡胶底漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

 氯化橡胶底漆 (20 公斤油漆一桶, 3-4 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

组成: 该氯化橡胶底漆由氯化橡胶、铁红、防锈颜料、助剂、溶剂等组成。

特性: 该氯化橡胶底漆具有耐水、耐碱、耐盐雾、与阴极保护功能

用途: 该氯化橡胶底漆适用于船底、水线、船壳、上层建筑、船舱及其它钢结构的防腐蚀。

颜色: 铁红色。

密度: 约 1.3 g/cm³

闪点: 27℃

干膜厚度: 65um

理论用量: 280g/m²

干燥时间: 表干 2 小时

(25℃) 实干 18 小时

涂装间隔 10—25℃ 25℃ 以上

12—8 小时 7 小时

涂装道数 建议 2-3 道, 干膜厚度 130-200um

前道用漆 直接涂覆在处理好的表面上; 也可与环氧富锌底漆; 环氧铁红底漆、氯化橡胶铝粉漆配套。

后道用漆 氯化橡胶面漆、氯化橡胶防污漆等。

稀释剂 氯化橡胶稀释剂。

涂装方法 刷涂、无气高压喷涂。

储存期限 1 年。

