



氨基烘干磁漆

欢迎购买我厂氨基烘干磁漆产品。我厂生产的氨基烘干磁漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类氨基烘干磁漆产品全部通过 3C 认证, 各种氨基烘干磁漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。



氨基烘干磁漆 (15 公斤/桶, 4-5 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

- 一、组成: 由醇酸树脂、氨基树脂、颜料等制造而成。
- 二、特性: 漆膜色泽鲜艳, 坚硬光亮, 具有良好的柔韧性, 冲击强度和耐水性。
- 三、用途: 主要用于机电、仪表、小五金、玩具等表面作装饰和保护。
- 四、技术要求: HG/T2594-94

项目	指标
在容器中的状态	搅拌后无硬块, 呈均匀状态。
施工性	喷涂二道无障碍
干燥时间 min	30(120℃)
漆膜外观	平整光滑
遮盖力 g/m ² <	白色 110, 黑色 40, 红色 160, 中绿色 55, 其他色商定
光泽 60°≥	90
耐冲击强度 kg·cm≥	40
硬度 (铅笔) ≥	HB
渗色性	除红色有轻微渗色外, 其他颜色不应有渗色。
耐光性	允许颜色变化, 不大于三级
弯曲试验 mm≤	3
漆膜加热试验 (150℃) 1.5h	颜色光泽有变化, 并通过 10mm 弯曲试验
耐水性 (40±1℃) 24h	无异常
耐碱性 (5%Na ₂ CO ₃ ,m/m40±1℃) 24h	无异常
耐酸性 (10%H ₂ SO ₄ ,V/V) 5h	无异常
耐湿热性(6h)	不起泡
耐挥发油性 (4h)	无异常
不挥发物%	白色≥60, 浅色≥55, 深色及其它颜色≥47
细度 um≤	20
贮存稳定性(50℃)72h	稳定

五、施工参考

- 1、使用前必须将漆搅拌均匀, 如有粗粒机械杂质等, 必须滤去。
- 2、空气喷涂后在室温静置 10min 后, 再进入烘箱。
- 3、用 X-4 氨基稀释剂调稀。

4、配套底漆：磷化底漆、环氧酯底漆、氨基底漆。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

（注：该说明书是我们试验和经验的积累，可作为施工参考，随着产品的不断改进，有关数据随时会改变，恕不另行通知）