



氨基烘干清漆

欢迎购买我厂氨基烘干清漆产品。我厂生产的氨基烘干清漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类氨基烘干清漆产品全部通过 3C 认证, 各种氨基烘干清漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

A01-1 氨基烘干清漆 (14 公斤/桶, 4 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

- 一、组成: 由醇酸树脂, 氨基树脂, 助剂及有机溶剂配制耐成。
- 二、特性: 漆膜坚硬、光亮, 并具有优良的物量性能。
- 三、用途: 用作金属表的涂过氨基烘漆的罩光。
- 四、技术要求: HG/T2237-91

项目	指标
在容器中的状态	无异常
原漆色号 (铁钴比色计) 号 <	8
原漆外观和透明度	无机械杂质, 透明度 1 级
粘度 (6 号杯) S >	30
漆膜外观	平整光亮
冲击强度 kg·CM ≥	50
附着力 (级)	0
杯突试验 mm ≥	7
光泽 (20℃) >	110
耐水性 (浸于 GB6682 三级水中 36h)	不起泡, 允许轻微变化能于 3h 复原
耐汽油性 (浸于 GB1922 120# 溶剂油中 48h)	不起泡, 不起皱, 不脱落, 允许轻微变色。
耐湿热性 (7d) 级	1
耐盐雾性 (7d) 级	1
干燥时间 (110±2℃ 1000g) h <	1.5
闪点℃ >	26

五、施工参考

- 1、使用前将漆搅匀, 滤去机械杂质。
- 2、使用本清漆罩光前, 应事先将被涂物面的漆膜用细砂纸打磨, 除去灰尘杂质后再进行罩光。
- 3、烘烤温度以 100-110℃ 烘 1-1.5h 为宜, 温度过高会使漆膜发脆, 失光并泛黄。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)