



# 黑氨基亚光烘干漆

欢迎购买我厂黑氨基亚光烘干漆产品。我厂生产的黑氨基亚光烘干漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类黑氨基亚光烘干漆产品全部通过 3C 认证, 各种黑氨基亚光烘干漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

黑氨基亚光烘干漆 (15 公斤/桶, 4-5 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

## 一、概述:

- 1、组成: 由氨基树脂、醇酸树脂、颜料、体质颜色、助剂、有机溶剂等调制而成。
- 2、特性: 漆膜平整、光泽柔和、色彩鲜艳, 具有良好的物理性能, 与 X06-1 磷化底漆、H06-2 环氧树脂底漆配套使用, 能显著提高耐湿热, 耐盐雾性能。
- 3、用途: 主要适用于自行车、缝纫机、电风扇、热水瓶等仪器设备及要求半光的金属表面。

## 二、主要技术要求:

项目	指标
漆膜颜色及外观	符合标准样板及其色差范围、平整
粘度 (涂 -4), S ≥	40
细度, um ≤	40
遮盖力, g/m <sup>2</sup> ≤	黑 40, 中绿 55 其它待定
干燥时间, h	
白浅色 (105 ± 2 °C) ≤	2
深色 (120 ± 2 °C) ≤	2
光泽, %	20 — 40
硬度 (双摆) ≥	0.5
柔韧性, mm ≤	1
冲击强度, kg · cm ≥	40
附着力, 级 ≤	2
耐水性 (36h)	不起泡、允许轻微变色、能于 3h 复原
耐汽油性 (浸于 GB1922-80 的 NY-120 溶剂油中 48h)	不起泡、不起皱、不脱落、允许轻微变色变暗
耐油性 (浸于 GB2536-81 的 10 号变压器油中 48h)	不起泡、不起皱、不脱落、允许轻微变色变暗
耐湿热性 (7 天)	1 级
耐盐雾性 (7 天)	1 级

## 三、施工参考:

- 1、施工以喷涂为主, 用 X—4 氨基稀释剂调整粘度。

2、可在 130 °C 以下烘烤 0.5h，浅色漆在 100-120 °C 下烘烤 2h 也可达到理想板面。

3、该漆可与乙烯磷化底漆、环氧底漆、醇酸底漆等配套使用，也可直接涂装。