



丙烯酸道路标线漆

欢迎购买我厂**丙烯酸道路标线漆**产品。我厂生产的**丙烯酸道路标线漆**全部通过 ISO9001 国际认证, 各类**丙烯酸道路标线漆**产品全部通过 3C 认证, 各种**丙烯酸道路标线漆**质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

丙烯酸道路标线漆 (22 公斤/桶, 4-5 平方/公斤, **销售热线: 18953952255**)

- 一、组成: 由丙烯酸树脂、颜料、有机溶剂、助剂加工而成。
- 二、特性: 漆膜干燥快, 耐磨。
- 三、用途: 适用于柏油路涂刷。
- 四、技术要求: GA/T298-2001

项目	指标
容器中状态	无结块、无结皮现象、易于搅匀
施工性能	刷涂、喷涂、施工性能优良
漆膜颜色及外观	无发花、起泡、发粘等现象; 颜色在色差范围内
干燥时间, 表干≤	15
遮盖力 g/m ²	白色≤190 黄色≤200
固体含量%, ≥	60
附着力 (级) ≤	5
耐水性	漆膜经蒸馏水浸泡 24h 后, 应无开裂, 起泡, 起皱等现象
漆膜柔韧性	经 5mm 直径圆棒屈曲试验, 无裂纹剥离等现象

五、施工参考

- 1、使用本漆时, 必须将本漆充分搅匀。
- 2、调整施工粘度, 必须用配套快干丙烯酸稀释剂。
- 3、本品以刷涂、空气喷涂为主, 当调到喷涂粘度后, 应静置熟化 10-15min 后施工。
- 4、标涂路面应干燥清洁, 无尘土、油污等。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)