



铁红硝基底漆

欢迎购买我厂**铁红硝基底漆**产品。我厂生产的**铁红硝基底漆**全部通过 ISO9001 国际认证, 各类**铁红硝基底漆**产品全部通过 3C 认证, 各种**铁红硝基底漆**质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

Q06-4 铁红硝基底漆, 各色硝基底漆 (15 公斤/桶, 3-4 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

- 一、组成: 油硝化棉、醇酸树脂、颜料、体质颜料增塑剂和有机溶剂调制而成。
- 二、特性: 漆膜干燥快, 易打磨。
- 三、用途: 用于铸件、车辆表面的涂覆、作各种硝基漆的配套底漆使用。
- 四、技术要求: HG/T3355-1987

项目	指标
漆膜颜色及外观	棕、灰、红等色, 色调不定, 表面平整, 无粗粒, 无光泽
粘度 (涂-4 粘度计) S _≥	120
固体含量% _≥	40
干燥时间 min _≤	表干: 10 实干: 50
附着力 (级) _≤	2
打磨性 (用 300 号水砂纸打磨 30 次)	易打磨, 不起卷

五、施工参考:

- 1、使用前必须将漆搅拌均匀, 如有机械杂质必须进行过滤。
- 2、以空气喷涂为主, 可用 X-1 硝基稀释剂调整粘度。
- 3、配套漆: 各种硝基漆及硝基腻子等。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)