



硝基磁漆

欢迎购买我厂硝基磁漆产品。我厂生产的硝基磁漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类硝基磁漆产品全部通过 3C 认证, 各种硝基磁漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。



Q04-2 硝基磁漆 (15 公斤/桶, 4-5 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

- 一、组成: 由硝化棉、醇酸树脂、颜料、增塑剂及有机溶剂等制成。
- 二、特性: 漆膜干燥快, 平整光亮耐候性较好, 缩短施工周期, 提高生产效率。
- 三、用途: 适用于机床、机器设备及工具的保护装饰。
- 四、技术要求: HG/T2277-92

项目	指标
容器中状态	搅拌后无硬块, 呈均匀状态
细度 $\mu\text{m}\leq$	20
施工性	喷涂二道无障碍
干燥时间	表干 $\text{min}\leq 20$ 实干 $\text{h}\leq 4$
漆膜颜色及外观	漆膜平整光滑, 符合标准样板及其色差范围
柔韧性 $\text{mm}\leq$	3
附着力 (级) \leq	2

五、施工参考

- 1、使用前将漆搅匀, 如有漆粒或杂质, 必须进行过滤清除。
- 2、用硝基稀料, 调整施工粘度, 以空气喷涂为主。
- 3、施工前应将涂物表面彻底清理干净。
- 4、空气湿度大, 漆膜易出现发白现象, 应加入硝基防潮剂调整油漆粘度。
- 5、施工时间以 10min 左右为宜。
- 6、配套底漆: 硝基底漆, 过氯乙烯底漆。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)