



醇酸磁漆--沂水鲁南漆业有限公司

销售热线: 18953952255

欢迎购买我厂醇酸磁漆产品。我厂生产的醇酸磁漆全部通过ISO9001国际认证, 各类醇酸磁漆产品全部通过3C认证, 各种醇酸磁漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。



C04-2醇酸磁漆 (15公斤/桶, 4平方/公斤)

- 一、组成: 由中油度醇酸树脂, 颜料、催干剂及200#溶剂油, 助剂等加工而成。
- 二、特性: 具有较好的光泽和机械强度, 且耐候性好, 能自然干燥, 也可低温烘烤 (60-70℃)
- 三、用途: 适用于室内外金属及木质器件的表面保护及装饰性涂装。
- 四、技术要求: HG/T2576-1994, GB18581-2001

| 项目 | 指标 |
|----------------------------|----------------------------------|
| 漆膜颜色及外观 | 符合样板, 在色差范围内, 漆膜平整光滑 |
| 粘度 (涂-4粘度计) S _z | 60 |
| 细度um _z | 20 |
| 干燥时间, h _z | 表干, 8 实干, 15 烘干 (60-70℃) 3 |
| 光泽% _z | 85 |
| 硬度 (双摆) _z | 0.25 |
| 冲击强度kg·cm | 50 |
| 附着力, 级 _z | 2 |
| 柔韧性mm | 1 |

五、施工参考

- 1、使用前将漆充分搅均, 用X-6醇酸稀释剂调整粘度。
- 2、被涂物表面应处理干净, 做到平整, 无油污、灰尘、蜡质等。
- 3、配套底漆: 醇酸底漆, 醇酸二道底漆, 环氧树脂底漆, 酚醛底漆等。
- 4、每道以20-25um为宜, 前道干后方可涂刷下道。
- 5、空气喷涂时如为旧漆膜或漆膜太光滑, 须先用细砂纸打磨均匀后施工。
- 6、剩余油漆, 可在其表面覆盖少量溶剂油或松节油防止结皮。
- 7、本产品保质期一年, 超过一年, 漆质如无明显变化, 仍可使用。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)