



# 醇酸防锈漆

我厂生产的醇酸防锈漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类醇酸防锈漆产品全部通过 3C 认证, 各种醇酸防锈漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

**醇酸防锈漆 (铁红、灰、红丹, 17 公斤/桶, 4 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)**

- 一、组成: 由改性醇酸树脂、防锈颜料、体质颜料、催干剂, 有机溶剂等组成。
- 二、特性: 附着力好, 防锈性能高, 耐水性强, 在常温下自然干燥快。
- 三、用途: 主要用于机械设备, 钢结构、管道等。
- 四、技术要求:

项目	指标
漆膜颜色及外观	符合样板, 漆膜平整, 允许略有刷痕。
粘度 (涂-4 粘度计) S <sub>z</sub>	70
细度 um ≤	50
干燥时间 h ≤	表干 6 实干 24
硬度 (双摆) ≥	0.25
附着力 级 ≤	2
柔韧性 mm ≤	3
耐水性 (浸 6h)	允许轻微变色经 3h 恢复

## 五、施工参考

- 1、空气喷涂, 刷涂均可。
- 2、使用前应将底材处理干净, 无油污, 灰尘, 铁锈等。
- 3、可用 X-6 醇酸稀释剂调整粘度。
- 4、喷涂面漆时, 如果光泽太高, 须用 120 目砂纸打磨均匀或在前道漆表干后, 实干前进行施工。
- 5、红丹防锈漆, 不能直接用在锌、铝底材上, 且单独使用耐候性差, 应与面漆配套使用。

## 六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光暴晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

## 七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)