



# 铁红防锈底漆

我厂专业生产铁红防锈底漆,我厂生产的**铁红防锈底漆**经权威技术部门检验质量全面达标,欢迎购买我厂**铁红防锈底漆**产品。我厂主要产品有民用涂料、工业涂料、防腐蚀涂料、木器家具涂料、建筑装饰涂料等。

## C06-1 铁红防锈底漆

- 一、组成: 由改性醇酸树脂、铁红粉、防锈颜料、200号溶剂油等,加工而成。
- 二、特性: 漆膜具有良好的附着力和一定的防锈性能,在一般气候条件下耐久性好,在湿热条件下耐久性较差。
- 三、用途: 用于黑色金属打底防锈。
- 四、技术要求: HG/T2009-91

项目	指标
在容器中的状态	无结皮 无硬块
粘度(涂-4粘度计) S <sub>z</sub>	60
细度 um <sub>z</sub>	50
漆膜颜色及外观	铁红色,色调不定,漆膜平整
硬度(双摆) ≥	0.25
耐盐水性(浸于3%NaCl水溶液24h)	不起泡、不生锈
耐硝基性	不咬起、不渗色
附着力(级)	1
刷涂性	较好
干燥时间 ≤	表干 2h 实干 24h 烘干(105±2℃,1000g)h,0.5
结皮性(48h) 级 ≥	10
沉降性、级 ≥	6
打磨性	易打磨,不粘砂纸

## 五、施工参考

- 1、无气喷涂、刷涂、滚涂、空气喷涂均可。
- 2、底材应彻底清理干净,应无油污,铁锈,氧化皮层等。
- 3、面漆可配套:醇酸磁漆、醇酸调合漆。
- 4、复涂间隔:

底材温度℃	5-10	15-20	25-30
最短间隔 h	36	24	16

## 六、运输、贮存

产品在运输时,应防止雨淋,日光曝晒,避免碰撞,并应符合交通部门的有关规定。

本品属于水性涂料,运输时不能低于0℃,产品应存放于阴凉通风、干燥处,防止日光直接照射,冬季注意保暖,贮存温度不能低于0℃。

#### 七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施,油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等,避免皮肤接触和吸入漆雾。

(注:该说明书是我们试验和经验的积累,可作为施工参考,随着产品的不断改进,有关数据随时会改变,恕不另行通知)