



中灰防锈漆

我厂专业生产涂料**中灰防锈漆**，我厂生产的中灰防锈漆经技术部门检验质量全面达标，欢迎购买我厂中灰防锈漆产品。我厂主要产品有民用涂料、工业涂料、防腐蚀涂料、木器家具涂料、建筑装饰涂料等。

中灰防锈漆（17 公斤/桶，4 平方/公斤，销售热线：18953952255）

一、组成：由改性醇酸树脂、防锈颜料、体质颜料、催干剂，有机溶剂等组成。

二、特性：附着力好，防锈性能高，耐水性强，在常温下自然干燥快。

三、用途：主要用于机械设备，钢结构、管道等。

四、技术要求：

项目	指标
漆膜颜色及外观	符合样板，漆膜平整，允许略有刷痕。
粘度（涂-4 粘度计）S _≥	70
细度 $\mu\text{m} \leq$	50
干燥时间 h \leq	表干 6 实干 24
硬度（双摆） \geq	0.25
附着力 级 \leq	2
柔韧性 mm \leq	3
耐水性（浸 6h）	允许轻微变色经 3h 恢复

五、施工参考

- 1、空气喷涂，刷涂均可。
- 2、使用前应将底材处理干净，无油污，灰尘，铁锈等。
- 3、可用 X-6 醇酸稀释剂调整粘度。
- 4、喷涂面漆时，如果光泽太高，须用 120 目砂纸打磨均匀或在前道漆表干后，实干前进行施工。
- 5、红丹防锈漆，不能直接用在锌、铝底材上，且单独使用耐候性差，应与面漆配套使用。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

（注：该说明书是我们试验和经验的积累，可作为施工参考，随着产品的不断改进，有关数据随时会改变，恕不另行通知）