



醇酸调合漆

我厂专业生产醇酸调合漆,我厂生产的醇酸调合漆经权威技术部门检验质量全面达标,欢迎购买我厂醇酸调合漆产品。我厂主要产品有民用涂料、工业涂料、防腐蚀涂料、木器家具涂料、建筑装饰涂料等。

C03-1 醇酸调合漆 (17 公斤/桶, 4-5 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

- 一、组成: 同醇酸树脂、颜料、体质颜料、催干剂以及溶剂等加工而成。
- 二、特性: 漆膜丰满, 具有较好的光泽和机械强度, 在常温下自然干燥。
- 三、用途: 适用于室内外一般金属、木质构件以及干燥的建筑物表面, 起保护和装饰作用。
- 四、技术要求: HG/T2455-93 GB-18581-2001

项目	指标
在容器中的状态	搅拌后无硬块, 呈均匀状态。
漆膜颜色及外观	符合标准样板, 在色差范围内, 漆膜平整光滑
流出时间 S ≥	40
细度 um ≤	35
干燥时间 h ≤	表干 8 实干 24
遮盖力 g/m ² ≤	红色、黄色 180 蓝色、绿色 80 白色 200 黑色 45
光泽 ≥	80
硬度 (双摆) ≥	0.2
挥发物含量 % ≤	50
施工性	涂刷无障碍
重涂适应性	对重涂无障碍
闪点 °C ≥	30
防结皮性(48h)	不结皮

五、施工参考

- 1、使用前必须将漆搅匀, 如发现粗粒、结皮应过滤。
- 2、用 X-6 醇酸稀释剂调整施工粘度。
- 3、刷涂、空气喷涂均可。
- 4、底材应清理干净, 无浮灰, 油污, 蜡质等, 如果底漆或底材太光滑须用细砂纸打磨均匀。
- 5、如果涂刷两遍, 可在第一遍表干后实干前或完全干透后用 120 目砂纸打磨均匀方可涂刷。
- 6、剩余的油漆应以少量稀释剂覆盖, 并及时封口, 防止结皮。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。

2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

（注：该说明书是我们试验和经验的积累，可作为施工参考，随着该**醇酸调合漆**产品的不断改进，有关数据随时会改变，恕不另行通知）