



钢结构防火漆

欢迎购买我厂钢结构防火漆产品。我厂生产的钢结构防火漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类钢结构防火漆产品全部通过 3C 认证, 各种钢结构防火漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

钢结构防火漆 (18 公斤油漆一桶, 0.25-0.5 平方/公斤, 销售热线: 13625398005)

- 一、组成: 由树脂、阻燃剂、发泡剂、成炭剂、催化剂颜料等组成的膨胀型钢结构防火涂料。
- 二、特性: 防火性能好, 具有一定的装饰性。
- 三、用途: 适用于室内钢结构表面的防火处理。
- 四、技术要求: GB14907-2002

项目	指标	
在容器中的状态	经搅拌后, 呈均匀状态, 无结块	
干燥时间 (表干) h	≤8	
外观与颜色	与样品相比, 应无明显差别	
初期干燥抗裂性	不应出现裂痕	
粘结强度 MPa	≥0.20	
耐水性, h, 24	涂层应无起皱、发泡、脱落现象	
耐冷热循环性, 次≥15	涂层应无开裂、剥落、起泡现象	
耐火性能	涂层厚度 (不大于) /mm	2.00±0.20
	耐火极限 (不低于) /h	1

五、施工参考

- 1、被涂物表面必须清理干净, 无油污水份等。
- 2、刷涂、滚涂或空气喷涂。
- 3、涂装道貌岸然数, 以 2-3 道为宜, 增加涂层厚度有利于提高防火能力。
- 4、涂装间隔:

底材温度 °C	5	20	30
最短间隔 h	12	8	6

5、该漆耐水性差, 涂过漆的构件, 阴雨天应防止长时间雨淋。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)