



# 无机硅酸锌底漆

欢迎购买我厂无机硅酸锌底漆产品。我厂生产的无机硅酸锌底漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类无机硅酸锌底漆产品全部通过 3C 认证, 各种无机硅酸锌底漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

无机硅酸锌底漆 (30 公斤油漆+10 公斤固化剂, 2-3 平方/公斤, 销售热线: 13625398005)

### 专家点评:

该无机硅酸锌底漆又称油性无机富锌底漆, 漆膜干燥快, 具有优异的切割和可焊接性以及良好的耐海洋大气性, 能耐高温 400 度左右, 可用于各类要求防水, 耐高温, 腐蚀性较强的环境作底漆, 可配套各类防腐面漆及耐高温面漆。由于锌粉等原料比较重, 故一公斤只能涂 2-3 平方, 漆膜厚度大约 100um 左右一遍。

- 一、组成: 由硅酸锌酯、锌粉等组成的双组份底漆。
- 二、特性: 漆膜干燥快, 具有优异的切割和可焊接性以及良好的耐海洋大气性。
- 三、用途: 用于钢材喷砂或抛光处理, 流水线作车间底漆, 也可用于其他钢铁设备作防锈漆。
- 四、技术要求:

项目	指标
在容器中状态	搅拌混合后, 无硬块呈均匀状态。
涂膜外观	涂膜外观正常
施工性	对施涂无障碍
干燥时间 min≤	表干, 5 实干, 1h (25℃)
适用期 h≥	5
耐冲击性 kg · cm	25
不挥发份%	≥50

### 五、施工参考

- 1、被涂物表面必须清理干净, 最好喷砂或抛光处理。
- 2、底材温度须高于露点 3℃ 以上, 不易施工。
- 3、甲组份开桶后必须充分搅匀, 按配比要求将乙组份倒入甲组份中, 充分混合搅拌, 视涂装方法, 用专用稀释剂调整粘度。
- 4、适用期 8h (25℃)
- 5、施工方法: 刷涂、喷涂、或无气喷涂。
- 6、配套油漆: 环氧、氯化橡胶等。
- 7、本产品甲组份保质期 6 个月, 固化剂保质期 1-3 个月, 超过期限如无明显变化仍可使用。

### 六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

### 七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着该无机硅酸锌底漆产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)